



Sơn Nippon  
Sơn Đầu Cứng Đẹp

Ref. No. : PDS-0503-VN

Lần ban hành : 1

Ngày sửa đổi : 05.09.18

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT

### Nippon 1100 Fast Drying Primer

#### Mô tả:

Sơn Nippon 1100 fast drying primer là loại sơn lót có thời gian khô nhanh với thành phần chống ăn mòn photphat kẽm, có khả năng bảo vệ lâu dài cho các bề mặt kim loại trong điều kiện ăn mòn nhẹ và trung bình

#### Đặc tính vật lý:

Màu	: Xám nhạt
Hoàn thiện	: Bóng mờ
Tỷ trọng	: $1.37 \pm 0.05$
Hàm lượng rắn	: $46 \pm 2$ theo thể tích

#### Đặc điểm:

- Hiệu quả bảo vệ lâu dài
- Không độc hại, có khả năng chống ăn mòn cao
- Rất nhanh khô
- Kinh tế khi sử dụng nhờ độ che phủ cao
- Dễ thi công và có độ bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt
- Cùng với sơn phủ thích hợp, tạo nên một hệ thống sơn chất lượng cao

#### Hướng dẫn sử dụng:

##### Chuẩn bị bề mặt

Làm sạch bề mặt theo tiêu chuẩn ST 2.0. Để có kết quả bảo vệ tốt nhất và lâu dài, làm sạch bề mặt theo tiêu chuẩn SA 2.5. Bề mặt cần sơn phải sạch, khô, ổn định và không dính bụi, dầu, mỡ hay các sự nhiễm bẩn khác.

Số lớp sơn đề nghị	: 1 - 2 lớp
Độ dày đề nghị cho mỗi lớp sơn	: 40 microns đối với màng sơn khô 87 microns đối với màng sơn ướt
Độ phủ lý thuyết cho độ dày màng sơn đề nghị	: $11.4 \text{ m}^2 / \text{lít}$ (đối với độ dày màng sơn khô là 40 microns)

## NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)

# Nippon 1100 Fast Drying Primer

$$\text{Độ phủ lý thuyết} = \frac{\text{Hàm lượng rắn theo thể tích (\%)} \times 10}{\text{(m}^2 / \text{lít)} \quad \text{Độ dày màng sơn khô (\mu)}$$

**Độ phủ thực tế (hao hụt 20%)** : 9.1 m<sup>2</sup> / lít (đối với độ dày màng sơn khô là 40 microns)

**Ghi chú:** Độ phủ lý thuyết được tính dựa trên hàm lượng rắn theo thể tích của vật liệu và có liên quan đến độ dày màng sơn được thi công trên bề mặt chuẩn và chưa tính hao hụt. Do điều kiện môi trường, độ phẳng của bề mặt, cấu tạo hình học của vật thể được sơn, kỹ năng của người thi công, phương pháp thi công ... mà độ phủ thực tế sẽ được tính tương đối cho từng trường hợp cụ thể.

## Dữ liệu thi công:

**Phương pháp thi công** : Cọ quét, con lăn, súng phun có khí hoặc không có khí.

<b>Dữ liệu phun</b>	:	<u>Phun có khí</u>	<u>Phun không có khí</u>
		Áp lực cung cấp (kg/cm <sup>2</sup> )	3 - 4
Kích thước đầu phun ở 60° độ góc		1.3 mm	0.015" - 0.017"

<b>Pha loãng</b>	:	Cọ quét & Con lăn	Tối đa 10%
		Phun có khí	Tối đa 25%
		Phun không có khí	Tối đa 5%

**Dung môi pha loãng** : Nippon Fast Drying Thinner

**Dung môi vệ sinh** : Nippon Fast Drying Thinner

**Ghi chú:** Tất cả các thiết bị phải được làm sạch ngay bằng dung môi sau khi sử dụng. Các dung môi thay thế không được chỉ định hoặc cung cấp bởi công ty Sơn Nippon mà được dùng để pha loãng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm và mặt nhiên sẽ không được bảo đảm hay bảo hành.

## Thời gian khô ở 25°C đến 30°C:

**Khô bề mặt** : Khoảng 30 phút

**Khô để xử lý** : 6 giờ

**Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp sơn** : Tối thiểu 8 giờ

**Đóng gói** : 5 Lit

## Điều kiện môi trường khi thi công:

1. Không thi công khi độ ẩm lớn hơn 85%. Nhiệt độ của bề mặt cần sơn phải lớn hơn điểm sương ít nhất là 3°C.
2. Không thi công khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 7°C. Vì nếu thi công thì thời gian khô và thời gian chuyển tiếp giữa các lớp sơn sẽ lâu hơn.
3. Phải đảm bảo thông thoáng trong khi thi công, không được sử dụng gần nơi có nguồn lửa & không hút thuốc.

## **NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)

# Nippon 1100 Fast Drying Primer

## **Thông tin An toàn, Sức khỏe và Môi trường:**

1. Chất lỏng dễ cháy. Không được để ở gần nơi có nhiệt độ cao, nơi có tia lửa hoặc lửa ngọn.
2. Khi tiếp xúc với da: Có thể gây kích ứng da ở mức độ trung bình. Tránh tiếp xúc lâu với da. Sử dụng bao tay làm từ vật liệu có khả năng chịu được dung môi. Dùng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
3. Khi hít vào: Gây kích thích hệ hô hấp. Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn. Sử dụng mặt nạ phòng hơi độc với bộ lọc có thể lọc được dung môi hữu cơ.
4. Khi tiếp xúc với mắt: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng và giảm thị lực. Sử dụng kính bảo hộ với phần che cả 2 bên mắt. Khi bị bắn sơn vào mắt, nên rửa với thật nhiều nước và tham vấn bác sỹ.
5. Khi nuốt phải: Rất nguy hiểm nếu nuốt phải. Để xa đồ ăn, thức uống và tầm với của trẻ em. Nếu nuốt phải, nên gặp bác sỹ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
6. Trong trường hợp bị đổ, thu gom bằng đất hay cát hoặc vật liệu hút thích hợp. Không được đổ sơn vào cống, rãnh hay nguồn nước.
7. Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo qui định của quốc gia và địa phương. Thùng rỗng và các bao bì đóng gói khác nên được tái sản xuất, tái chế hoặc thải bỏ bởi cơ quan có chức năng.

**GHI CHÚ:** Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần báo trước.

## **NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)