

# VICTA-JOINT

## Vữa trám mạch gạch

### MÔ TẢ

VICTA-JOINT là loại vữa gốc xi măng trộn sẵn cao cấp dùng để trám mạch gạch, đá trong và ngoài trời. VICTA-JOINT được sản xuất từ xi măng PCB40, cốt liệu chọn lọc và các phụ gia polymer khác.

### ỨNG DỤNG

- Trám mạch gạch, đá tường và sàn khu vệ sinh các công trình dân dụng;
- Trám mạch gạch, đá tường và sàn hồ bơi, bể chứa nước,....

### ƯU ĐIỂM

- Màu sắc đa dạng, không phai màu;
- Chống rêu mốc;
- Chống thấm;
- Độ bám dính cao;
- Dễ vận chuyển, sử dụng;
- Dễ dàng vệ sinh bề mặt.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Dạng sản phẩm	-	Bột	Quan sát
2	Màu sắc nền cơ bản	-	Màu trắng	Quan sát
3	Màu sắc cần trộn	-	Theo yêu cầu	Quan sát
4	Lượng nước sử dụng so với vữa khô	%	33	TCVN 3121: 2012
5	Thời gian sử dụng của vữa sau khi trộn nước	Phút	≤ 90	-
6	Cường độ chịu nén sau 28 ngày	MPa	≥ 15	TCVN 3121: 2012
7	Độ co ngót	mm/m	≤ 3	EN 12804-4

### ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

**Công thức tính định mức tiêu thụ (tham khảo)**

$$A \times B \times \left[ \frac{C+D}{C \times D} \right] \times 14 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

Trong đó: - A; B; C và D tính bằng mm

Kích thước gạch	Liều lượng sử dụng, g/m <sup>2</sup>		
	Kích thước khe, (mm)		
	2	3	5
20x20x3,8 khảm thủy tinh	1.300		
50x50x4 khảm	450		
100x100x6	350	500	840
75x150x7	400	600	980
150x150x9	350	500	840
120x240x9			790
200x200x9	250	380	630
200x300x9	200	300	530
300x300x10	190	280	470
300x600x10	140	210	350
400x400x10	140	210	350
500x500x10	110	170	280
600x1200x11	80	110	200

### **PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG**

#### **Chuẩn bị bề mặt:**

- Mạch gạch phải được vệ sinh sạch, không dính dầu mỡ, bụi bẩn và không đọng nước.

#### **Thi công:**

- Trộn VICTA-JOINT với nước theo tỉ lệ: Nước/vữa khô = 1/3 (theo khối lượng). Dùng máy khuấy tốc độ thấp (khoảng 300 vòng/ phút) trộn đến khi hỗn hợp vữa đồng nhất. Đối với những mẻ trộn với khối lượng ít có thể trộn thủ công;
- Dùng bay chuyên dụng điền đầy vữa vào mạch, vét hết phần vữa thừa trên bề mặt gạch, đá;
- Sau khoảng 30 ÷ 60 phút (tùy điều kiện thời tiết) tiến hành lau sạch bề mặt bằng miếng mút ẩm, hạn chế lau vào mạch.

### **ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN**

Đóng gói: 25 kg/bao

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Thời hạn sử dụng sản phẩm 6 tháng kể từ ngày sản xuất.

### **PHÒNG NGỪA**

Sản phẩm có tính kiềm nên có thể gây ra sự kích thích da đối với những người có da nhạy cảm. Đeo găng tay và khẩu trang trong khi tiếp xúc với sản phẩm.

### **MIỄN TRỪ**

- Thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư và điều kiện thực tế của công trình;
- Công ty cung cấp sản phẩm, tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách nhiệm giám sát việc sử dụng sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.